

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**  
**на железобетонные изделия (партию)**  
**Выдан 06.06.2025 г.**

Наименование изделия: ПКП60.18: 1680шт. Изделия изготовлены в соответствии с требованиями  
Марка изделия, кол-во: \_\_\_\_\_ Серия 11.0218-780-КЖИ  
\_\_\_\_\_ Армирование изделий соответствует требованиям  
\_\_\_\_\_ Отсутствует

Дата изготовления изделий: 01-02.06.2025 г. Вид антикоррозионного покрытия: отсутствует  
Номер партии: 188 Номер партии бетона: 07  
Класс/Марка бетона по прочности на сжатие: B30  
Проектная прочность бетона (при фактическом вариации  
прочности бетона 13,5%), кгс/см<sup>2</sup>: 298 Категории бетонной поверхности изделия:  
Отпускная прочность бетона %: 80 A4, A7 - внешняя/внутренняя  
Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см<sup>2</sup>:  
не менее 239

Марка бетона по морозостойкости: F200  
Марка бетона по водонепроницаемости: W6  
Водопоглощение бетона по массе, %(\*): 4,39 Предприятие гарантирует: а) бетон изделий достигнет требу  
Средняя плотность бетона, кг/м<sup>3</sup>(\*): 2491 емой прочности на сжатие в проектном возрасте; б) качество  
Отпускная влажность бетона по массе %(\*): 13 изделий соответствует ГОСТ и(или) рабочей документации.  
Истираемость бетона, г/см<sup>2</sup>(\*): 0,77  
Марка стали и выпусков арматуры: \_\_\_\_\_  
Вид антикоррозионного покрытия: \_\_\_\_\_  
Предел огнестойкости: не менее EI60 (в местах подключения каналов EI45)  
Класс пожарной опасности: КО  
ОТК \_\_\_\_\_ (\*) - данные выдаются по требованию заказчика

(подпись, МП)

**Отдел ТК**

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)